

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI Adhezní můstek<sup>+</sup> (PROFI Spachtelkontakt)

Kat. č.:6030,  
6031,6032,6035  
Aktualizace 5/2020

- Produkt:** Univerzální kotvicí můstek na hladké podklady.
- Použití:** Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem nebo nevhodným podkladem (např. OSB desky, cetris desky, keramický podklad atd.) a omítkou. Lze použít i jako spojovací vrstvu na podlahový potěr před pokládkou další vrstvy, vnitřní i vnější použití. Aplikaci na rizikové podklady (plech, asfalt) je třeba konzultovat s odborným pracovníkem společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.
- Vlastnosti:** Velmi dobrá přídržnost k podkladu, snadná aplikace.
- Technické údaje:** **Složení:** akrylátový kopolymer, písek 0-0,4 mm, přísady  
**Spotřeba:** 0,3 až 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- Normy:** -
- Zpracování:** **Příprava podkladu:**  
Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a separačních vrstev (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.). Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené.  
**Způsob aplikace:**  
Před aplikací je třeba obsah balení řádně promíchat. Neředěný výrobek se nanáší pomocí molitanového válečku nebo štětce. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Nepoužívejte při teplotách vzduchu nebo podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech. Doba schnutí při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % činí cca 2 hodiny. Při nižších teplotách, vyšší relativní vlhkosti vzduchu a nízké savosti podkladu se doba schnutí prodlužuje. Navazující stavební konstrukce je nutné chránit proti možnému postříku. Pracovní nářadí po práci omyjte vodou. Případné skvrny způsobené penetračním nátěrem mimo penetrované plochy urychleně odstraňte s použitím dostatečného množství vody.
- Likvidace odpadu:** Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.
- Kvalita výrobku:** Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři.
- Skladování:** Výrobek musí být uložen v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až +25 °C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí zmrznout. Doba expirace 12 měsíců od data výroby.
- Balení:** Kbelík – 1; 3; 5 a 25 kg.
- Bezpečnost práce:** Viz údaje v bezpečnostním listu.

Profibaustoffe CZ, s.r.o  
Videňská 140/113c  
619 00 Brno  
Tel.: +420 543 213 303  
E-mail: [info@profibaustoffe.cz](mailto:info@profibaustoffe.cz)  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)